

Pružinové oceli

Jakost WNr.	Rozmezí pevnosti Rm N/ mm ²	Tloušťka mm	Šíře mm	Převálcované N/mm ² (od 100 kg)
<i>Uhlíkové oceli</i> dodávané dle EN 10132-4/ EN 10140				
C45	470 - 590	0,10 - 3,00	3 - 300	max. 800
C60	490 - 620	0,10 - 3,00	3 - 600	max. 850
C67/C75/C85	490 - 640	0,10 - 3,00	3 - 600	max. 900
1.8159 (51CrV4)	550 - 700	0,05 - 13,00	3 - 600	
<i>Antikorozní oceli</i> dodávané dle EN 10151/ EN ISO 9445				
C75/C67/C85	1100 - 1700	0,05 - 0,20	2 - 300	
	1100 - 1700	0,25 - 0,50	2 - 500	
	1100 - 1700	0,55 - 1,00	2 - 600	
	1100 - 1700	1,10 - 3,00	3 - 600	
1.8159 (51CrV4)	1220 - 1810	0,20 - 4,00	2 - 500	
C 100	1900 - 2100	0,05 - 1,00	3 - 300	
<i>Antikorozní oceli</i> dodávané dle EN 10151/ EN ISO 9445				
1.4310 - povrch 2H	1000 - 2100	0,05 - 0,20	2 - 300	
	1000 - 1900	0,25 - 0,50	2 - 500	
	1000 - 1900	0,55 - 1,00	2 - 600	
	1000 - 1700	1,10 - 3,00	3 - 600	
1.4404 - povrch 2H AISI 316L	850 - 1300	0,05 - 2,50	3 - 300	

Mezirozměry a speciální požadavky od množství min. 500kg

**Nenašli jste Vámi hledanou jakost či rozměr?
Nevadí, pošlete nám svoji poptávku a my rychle prověříme, zda Vám můžeme být nápomocni!**

SmartCo, spol. s r.o.
Havlíčková 1732
266 01 Beroun

Tel: +420 606 647 774
Fax: +420 313 100 099
Email: info@smart-co.cz